

設計強度200kN/m²

地盤改良工 配合表 管渠部

固化材 特殊土用固化材 (HH-180) 密度 3.03 添加量 102kg/m³

水セメント比 254 %

固化材		350 k g
水	$350\text{kg} \times 254 \div 100 = 889 \ell$	889 kg
1バッチ当りスラリー量	$350\text{kg} \div 3.03 + 350\text{kg} \div 1.0 = 1004.51 \ell$	1,004.51 ℓ
スラリー比重	$(350\text{kg} + 889\text{kg}) \div 1004.51 \ell = 1.23$	1.23

規格値±2.0% 1.21~1.25