

設計強度400kN/m²

地盤改良工 配合表 構造物基礎

固化材 高有機質土用 密度 3.04 添加量 100kg/m³

水セメント比

137 %

固化材		600 k g
水	$600\text{kg} \times 137 \div 100 = 822 \ell$	822 kg
1バッチ当りスラリー量	$600\text{kg} \div 3.04 + 600\text{kg} \div 1.0 = 1019.37 \ell$	1,019.37 ℓ
スラリー比重	$(600\text{kg} + 822\text{kg}) \div 1019.37 \ell = 1.39$	1.39

規格値±2.0% 1.36~1.42