

設計強度120kN/m²

地盤改良工 配合表 ④-1工区

固化材 特殊土用P-530 密度 3.06 添加量 130kg/m³

水セメント比

141 %

固化材		550 k g
水	$550\text{kg} \times 141 \div 100 = 776 \ell$	776 kg
1バッチ当りスラリー量	$550\text{kg} \div 3.06 + 550\text{kg} \div 1.0 = 955.24 \ell$	955.24 ℓ
スラリー比重	$(550\text{kg} + 776\text{kg}) \div 955.24 \ell = 1.39$	1.39

規格値±2.0% 1.36~1.42