

設計強度120kN/m²

地盤改良工 配合表 ④-1工区

固化材 特殊土用P-530 密度 3.06 添加量 130kg/m³

水セメント比

189 %

固化材		450 k g
水	$450\text{kg} \times 189 \div 100 = 851 \ell$	851 kg
1バッチ当りスラリー量	$450\text{kg} \div 3.06 + 450\text{kg} \div 1.0 = 997.56 \ell$	997.56 ℓ
スラリー比重	$(450\text{kg} + 851\text{kg}) \div 997.56 \ell = 1.3$	1.30

規格値±2.0% 1.27~1.33