

設計強度130kN/m²

地盤改良工 配合表 ④-2工区

固化材 特殊土用P-530 密度 3.06 添加量 170kg/m³

水セメント比

151 %

| | | |
|-------------|--|----------|
| 固化材 | | 450 k g |
| 水 | $450\text{kg} \times 151 \div 100 = 680 \ell$ | 680 kg |
| 1バッチ当りスラリー量 | $450\text{kg} \div 3.06 + 450\text{kg} \div 1.0 = 826.56 \ell$ | 826.56 ℓ |
| | | |
| スラリー比重 | $(450\text{kg} + 680\text{kg}) \div 826.56 \ell = 1.37$ | 1.37 |

規格値±2.0% 1.34~1.4