

設計強度80kN/m²

地盤改良工 配合表

固化材 特殊土用固化材(HH-180) 密度 3.03 添加量 157kg/m³

水セメント比

119

%

固化材		800 k g
水	$800\text{kg} \times 119 \div 100 = 952 \ell$	952 kg
1バッチ当りスラリー量	$800\text{kg} \div 3.03 + 800\text{kg} \div 1.0 = 1216.03 \ell$	1,216.03 ℓ
スラリー比重	$(800\text{kg} + 952\text{kg}) \div 1216.03 \ell = 1.44$	1.44

規格値±2.0% 1.41~1.47