

設計強度1650kN/m²

地盤改良工 配合表

固化材 高有機質土用 密度 3.04 添加量 316kg/m³

水セメント比

124

%

固化材		600 k g
水	$600\text{kg} \times 124 \div 100 = 744 \ell$	744 kg
1バッチ当りスラリー量	$600\text{kg} \div 3.04 + 600\text{kg} \div 1.0 = 941.37 \ell$	941.37 ℓ
スラリー比重	$(600\text{kg} + 744\text{kg}) \div 941.37 \ell = 1.43$	1.43

規格値±2.0% 1.4~1.46